


STEK

Technical Data Sheet

Product name 商品名	DYNOred ダイノレッド				
Application 適用	Paint Protection Film ペイントプロテクションフィルム				
Thickness/厚み	215±10μm				
Properties 物理的特性	特性		単位	値	試験機
	厚み		μm	215±10	Thickness gauge
	コーティング層 クラック	横	mm	40	ASTM D 412
		縦	mm	42	
	セルフヒーリング		sec	under 30	室温
	接着力(30分)		gf/25mm	> 1500	ASTM D3330
	接着力(24 時間)		gf/25mm	> 2400	
Product structure 製品構成	 <p>保護シート</p> <p>セルフヒーリング層</p> <p>熱可塑性ポリウレタン</p> <p>赤色</p> <p>接着剤</p> <p>離形紙</p>				
Characteristic 特徴	- 疎水性 (超撥水) - セルフヒーリング機能 - 汚染防止 - 超光沢 - 耐衝撃性				